



Superior Solutions

PAROXIDE

Roestomvormer

- Neutraliseert op zeer snelle wijze het roestproces.
- Chemische stopzetting van het roestvormingsproces op ijzer.
- Dringt door de roest heen en vormt een beschermende film.
- Uitstekende hechting op staal.
- Bevat geen fosfaten noch chloorsolventen.
- Niet Brandbaar en niet giftig
- Paroxide wordt gebruikt op zowel verroest als op niet verroest metaal als onderlaag voor het schilderen.
- Eenvoudig in gebruik, zelfs bij moeilijk bereikbare plaatsen.

TOEPASSING

Kan overal toegepast worden, waar roest een probleem vormt; in de bouw, in de industrie, in zwembaden, in de agrarische sector, bij gemeentebedrijven, in de transportwereld, etc.

GEBRUIKSAANWIJZING

In alle gevallen dient losse roest eerst verwijderd te worden met een borstel.

Het niet geroeste metaal ontvetten met een oplossing van CK 18 aan 10%. Vervolgens spoelen.

Paroxide goed schudden voor gebruik. Met behulp van een borstel of rol het product gelijkmatig aanbrengen op het te behandelen oppervlak. Op dikke roestlagen 2 lagen Paroxide aanbrengen. Bij hoge temperatuur, het product verdunnen met 20% water.

TOEPASSINGSKENMERKEN

Het product is bij aanvang lichtbruin, na 4 tot 5 minuten lichtblauw en na 10 minuten zwart.

Overschilderbaar: Na 3 dagen drogen

Dekvermogen: 20 m² per liter.

Stofvrij: na 30 minuten.

Hard: na 24 uur.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uiterlijk: lichtbruine vloeibare emulsie.

pH: ± 1,6.

Dichtheid bij 20°C: ± 1,07 g/cm³

Vorstvrij bewaren.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Versie: 0355-0909

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlingweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com